

KARTA TECHNICZNA **AGGRAPPANTE ECOLOGICO**

Właściwości techniczne

AGGRAPPANTE to ekologiczny akrylowy preparat gruntujący stosowany na nieporowate i trudne do uchwycenia podłoża, takie jak: blachy ocynkowane, laminaty z tworzyw sztucznych, aluminium, PCV, itp. Do pokrywania farbami i produktami dekoracyjnymi. Nie zawiera formaldehydu.

Obszary zastosowania

Podłoża nieporowate i trudne do uchwycenia, takie jak: blachy ocynkowane, laminaty z tworzyw sztucznych, aluminium, PCV, itp. wewnątrz i na zewnątrz.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie przeznaczone do obróbki dokładnie oczyścić, odtłuścić specjalnymi produktami i przeszlifować drobnym papierem ściernym.

Sposób zastosowania

Nałożyć pędzlem lub wałkiem warstwę AGGRAPPANTE rozcieńczonego w 5% czystą wodą. Rozcieńczyć produkt 10 ÷ 15% czystej wody, jeśli ma być nakładany pistoletem natryskowym (dysza 1,3 ÷ 1,7 mm).

Wykończenie

FARBA EKOLOGICZNA, FARBA EKOLOGICZNA NADAJĄCA POWIERZCHNI WYGLĄD STAREGO KUTEGO ŻELAZA, FARBA EKOLOGICZNA METALICZNA firmy OIKOS.

Charakterystyka techniczna: nakładanie

Rozcieńczanie:	<u>Pędzel lub wałek</u> : 5% czystej wody; <u>Natrysk</u> : 10 ÷ 15% czystej wody.
Wydajność:	10 ÷ 12 m ² /l na warstwę w zależności od podłoża
Narzędzia:	Pędzel do farb akrylowych, wałek, pistolet natryskowy (dysza 1,3 ÷ 1,7 mm)
Temperatura nakładania:	+05°C ÷ +36°C (przy wilgotności względnej nie większej niż 80%)
Czas osiągnięcia suchości dotykowej:	1 h (temperatura = 20°C przy wilgotności względnej 75%)
Czas osiągnięcia suchości całkowitej:	6 h (temperatura = 20°C przy wilgotności względnej 75%)
Gotowość do ponownego nakładania:	6 h (temperatura = 20°C przy wilgotności względnej 75%)
Czyszczenie narzędzi:	Woda

Charakterystyka techniczna: produkt

Skład:	Żywice akrylowe w dyspersji wodnej, pigmenty organiczne i nieorganiczne, dodatki ułatwiające nakładanie, schnięcie i tworzenie powłoki.
Ciężar właściwy:	1,3 kg/l +/- 3%
PH:	9 ÷ 10
Lepkość:	4000 ÷ 12 000 CPS +/- 5% Brookfield (RVT 20 obr./min. przy 25°C)
Temperatura przechowywania:	+2°C ÷ +36°C. Chronić przed mrozem.
Reakcja na ogień:	brak, jeśli produkt jest nakładany na podłoża niepalne; materiał na bazie wody, po wyschnięciu tworzy powłokę o grubości poniżej 0,600 mm
Odporność na zmywanie:	Zgodna z normą DIN 53 778, odporność na ponad 1000 cykli szorowania.
Odporność na ścieranie:	Zgodna z normą DIN 53 778, odporność na ponad 5000 cykli szorowania.
Limit emisji Lotnych Związków Organicznych (LZO), zgodnie z Dyrektywą 2004/42/WE:	
Klasa przynależności:	A/i; LZO: 60 g/l (maksymalnie);
Limit fazy II (od 1.1.2010):	140 g/l
Kolory:	biały + kolory z wzornika
Opakowanie:	0,75 - 2,25 litra

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Produkt nie zawiera metali ciężkich takich jak chrom czy ołów. Nie zawiera toksycznych, aromatycznych, chlorowanych rozpuszczalników. Nie występują niebezpieczne polimeryzacje. Produkt nie jest substancją niebezpieczną, jeśli jest stosowany w odpowiedni technicznie sposób. Sugerowane są typowe środki ostrożności przy obchodzeniu się z farbami na bazie wody. Podczas przechowywania i przenoszenia nie są wymagane żadne szczególne środki ostrożności; pojemniki, pozostałości i wszelkie wycieki zebrane przy użyciu obojętnych materiałów chłonnych, takich jak: piasek, ziemia, itp., należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi lub lokalnymi. Transport musi odbywać się zgodnie z umowami międzynarodowymi.

Podsumowanie

Powierzchnie przeznaczone do pokrycia dokładnie oczyścić, odtłuścić specjalnymi środkami i przeszlifować drobnym papierem ściernym. Nałożyć warstwę podkładu na bazie wody, takiego jak AGGRAPPANTE firmy OIKOS.

Wszystko musi być wykonane zgodnie z zasadami stosowania, w cenie za m² łącznie z materiałem i montażem, z wyłączeniem rusztowań.

Uwagi

Spółka Oikos sp. z o.o. gwarantuje, że informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej są podawane zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną i naukową.

Niezależnie od powyższego, Oikos nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rezultaty uzyskane przy użyciu swojego produktu, ponieważ metody stosowania są poza jej kontrolą i/lub weryfikacją. Dlatego zalecamy sprawdzenie przydatności każdego produktu do konkretnego przypadku.